

Hammer Vopsea cu Efect Lovitură de ciocan 250 ml, 750 ml, 2,5 l și 10 l

MASTON

MASTON

HAMMER



DIRECT PE RUGINĂ!

VOPSEA PENTRU METAL CU UTILIZĂRI MULTIPLE
Protecție anti-rugină + Grund + Finisaj = Hammer Vopsea pentru Metal

MASTON HAMMER Vopsea cu efect lovitură de ciocan

Vopsea pentru metal cu utilizări multiple, adecvată pentru aplicare la interior și la exterior. Protecție anti-rugină, grund și finisaj într-un singur produs. Formează acoperire lucioasă, tare, rezistentă la uzură, cu efect lovitură de ciocan, după o singură aplicare. Adecvată pentru vopsirea metalului nou sau vechi. Se poate aplica direct pe rugină. Oțelul sau fierul deja vopsit, poate fi recondiționat cu ușurință folosind Maston HAMMER Vopsea pentru metal, cu efect lovitură de ciocan. Se poate aplica și pe lemn.

Condiții de aplicare: temperaturi între +10°C și +25°C, umiditatea relativă a aerului între 30-80%.

Pregătirea suprafeței:

Se va îndepărta stratul de vopsea sau rugină descumată cu o perie de oțel. Se vor îndepărta orice urme de grăsimi și alte impurități. Ariile umede se vor șterge bine înainte de vopsire. Produsul se va omogeniza bine înainte și periodic în timpul aplicării.

Aplicare:

- Aplicare cu pensula: Se va folosi o pensulă lată. Vopseaua se va aplica în strat gros, uniform, cu mișcări transversale. Stratul proaspăt aplicat se va netezi ușor. Dacă este nevoie, se va aplica un strat consecutiv în decurs de 2-8 ore, sau la 8 zile după aplicare (+20°C), numai cu Maston Hammer, vopsea cu efect lovitură de ciocan.
- Aplicare cu rola: Se va utiliza o rolă din fibră naturală. Produsul se va aplica în strat uniform. În caz de nevoie, se va dilua cu xilen.

PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE:

Domeniu de utilizare: suprafețe la interior și exterior

Aderență: aderență excelentă

Rezistență chimică: excelentă

Rezistență la intemperii: excelentă

Bază vopsea: alchidică

Limită admisă EU COV IIB (e): 840 g/l (2010). COV conținut: 354,28 g/l.

Putere de acoperire m²/l: 5,0 – 6,0 *

Diluare și curățarea instrumentelor: xilen.

Timp de uscare: Uscare la atingere: după 2 ore, Uscare completă: după 24 ore. Re-aplicare în caz de nevoie în decurs de 2-8 ore sau

după 8 zile (+20 °C) numai cu Maston Hammer Vopsea cu efect lovitură de ciocan.

Rezistență termică: +120 °C

AMBALAJE: 250 ml, 750 ml, 2,5 l și 10 l

*) ATENȚIE! Puterea de acoperire depinde de numeroși factori, incluzând textura, porozitatea, culoarea și conținutul de umiditate al substratului. Timpul de uscare depinde de calitatea substratului, de umiditatea și temperatura aerului, dar și de grosimea stratului aplicat.



Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Теоллисуостие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599



Hammer Vopsea cu Efect Lovitură de ciocan

250 ml, 750 ml, 2,5 l și 10 l

MASTON

250 ml



887001
NEGRU



887002
ALB



887003
ARGINTIU



887004
VERDE



887005
ALBASTRU



887006
ROȘU



887008
MARO



887009
AURIU

750 ml



8871001
NEGRU



8871002
ALB



8871003
ARGINTIU



8871004
VERDE



8871005
ALBASTRU



8871006
ROȘU



8871008
MARO



8871009
AURIU

2,5 l



887201
NEGRU



887202
ALB



887203
ARGINTIU



887204
VERDE



887205
ALBASTRU



887206
ROȘU



887208
MARO



887209
AURIU

10 l



8871101
NEGRU



8871102
ALB



8871103
ARGINTIU



8871104
VERDE



8871105
ALBASTRU



8871106
ROȘU



8871108
MARO



8871109
AURIU

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

