



# TEXTROL®

## ULEI DE IMPREGNARE PENTRU LEMN

<b>Descrierea produsului</b>	<p>Ulei de impregnare destinat revitalizării lemnului expus la intemperii, a punților uscate și a lemnului la exterior. Redă aspectul cald și bogat caracteristic lemnului, și accentuează frumusețea naturală a lemnului. Penetrează profund în structura lemnului, și oferă protecție împotriva daunelor cauzate de radiațiile solare și umiditate, formează finisaj rezistent la acțiunea radiațiilor UV, ce nu va crăpa, nu se va descuama și desprinde.</p> <p>La prima aplicare TEXTROL® va închide ușor nuanța originală, care însă se va deschide apoi gradat, în funcție de intensitatea expunerii la radiațiile solare.</p>
<b>Proprietăți</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protejează și accentuează frumusețea naturală a lemnului cu expunere la factori externi.</li> <li>• Aspect natural prelungit.</li> <li>• Penetrare excelentă.</li> <li>• Nu formează peliculă - Nu se desprinde. Nu se descuamează.</li> <li>• Finisaj rezistent la mucegai.</li> <li>• Aplicare facilă.</li> <li>• Recondiționare facilă - Nu este necesară îndepărtarea acoperirii anterioare. Nu necesită șlefuire.</li> </ul>
<b>Domenii de utilizare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numai pentru lemn exterior.</li> <li>• Esențe moi învechite – cedru, molid, pin, brad, lemn tratat la mare presiune, etc.</li> <li>• Esențe tari învechite – frasin, stejar, castan, etc.</li> <li>• Suprafețe orizontale și verticale.</li> <li>• Terase, mobilier de grădină, panouri de lemn, șindrile, garduri, etc.</li> </ul>
<b>Date tehnice</b>	<p><b>Grad de luciu:</b> Mat  <b>Tip liant:</b> Rășini alchidice  <b>Tip solvent:</b> Solvent  <b>Greutate specifică (la 20°C):</b> 0.875 ± 0.05  <b>Consistență:</b> Lichid  <b>Conținut de solide:</b> 37 % ± 2  <b>Inflamabilitate:</b> Nu este inflamabil  <b>Punct de aprindere:</b> &gt; 64°C  <b>Termen de valabilitate:</b> 2 ani, în ambalaje originale, nedeschise.  <b>Ambalaje:</b> 1 L, 2,5 L (numai varianta incoloră), 5 L, 20 L, 200 L (numai varianta incoloră).  <b>Gamă de culori:</b> Incolor, stejar golden, stejar mediu, stejar rustic, stejar învechit, cenușiu, verde PTW          Varianta incoloră se poate nuanța cu coloranți universali (max. 30 ml/l) – vă rugăm să ne consultați.  <b>Temp de uscare:</b> 24 de ore, în funcție de temperatura și umiditatea ambiantă.  <b>COV:</b> Limită admisă EU pentru acest produs (categorie/subcategorie): A/f 700 g/L (2010). Produsul conține max. 550 g/L COV.</p>
<b>Mod de aplicare</b>	<p>Pensulă          Rolă          Pulverizare: Airless, HVLP          Furtun de grădină</p>
<b>Condiții de aplicare</b>	<p>Înainte de tratament, se recomandă testarea culorii pe o arie mică. Culoarea finală devine vizibilă după uscare.</p> <p>Se vor acoperi toate ariile ce nu se doresc tratate, incluzând plante și arbuști.</p> <p>Temperatură de aplicare: între 5°C și 35°C. A nu se aplica pe suprafețe încălzite sau aflate în bătaia directă a soarelui. A nu se aplica în cazul prognozei de ploaie și/sau vreme rece în decurs de 24-48 de ore.</p> <p>Se va trata întotdeauna întreaga lungime a unui panou sau scânduri, cu pauze de lucru doar la hotare logice. Nu se va întrerupe lucrul la mijlocul unui panou.</p> <p>Suprafețele verticale se vor trata progresând de sus în jos.</p> <p>După aplicarea prin pulverizare, suprafața se va netezi întotdeauna cu pensula sau cu rola, pentru a îmbunătăți penetrarea și a uniformiza acoperirea.</p>
<b>Pregătirea suprafeței</b>	<p><b>Instrucțiuni generale:</b>          Suprafața de tratat va fi curată și uscată, fără urme de grăsimi, mucegai, funingine, sau acoperiri mai vechi. Ariile cu mucegai se vor spăla cu o soluție de 50/50 hipoclorit/apă. Se va freca bine suprafața, se va lăsa timp de acțiune de cca. 10-15 min. după care se va realiza clătire atentă.          După spălare, se va lăsa timp de uscare de 2-3 zile, până când conținutul de umiditate al lemnului va scădea sub 18%, numai după aceea se va aplica TEXTROL®.          TEXTROL® se va aplica numai pe lemn netratat, sau lemn învechit, tratat anterior cu TEXTROL®.          Orice alte acoperiri se vor îndepărta complet.          În caz de nevoie, după curățare suprafața se va șlefui cu hârtie abrazivă 80.</p> <p><b>Lemn nou:</b>          TEXTROL® este recomandat pentru aplicare pe lemn învechit. Lemnul nou se va impregna cu SEASONITE®*, iar tratamentul cu TEXTROL® se va realiza numai după 12 luni de expunere la factori exteriori.</p>

<p><b>Pregătirea suprafeței</b></p>	<p><b>Lemn învechit (netratat):</b> Lemnul expus la factori exteriori de mai mult de 12 luni, sau lemnul învechit se va curăța cu detergent NET-TROL®*, pentru a îndepărta orice fibre nelegate sau alți contaminanți de pe suprafață.</p> <p><b>Lemn tratat cu uleiuri:</b> Se vor îndepărta complet orice uleiuri sau izolanți din tratamente anterioare prin spălare cu AQUANETT®* sau PREPDECK®*, după care suprafața se va neutraliza cu detergent NET-TROL®*. Numai după aceasta se va aplica uleiul TEXTROL®.</p> <p><b>Lemn vopsit anterior (vopsea, baît, lac, etc.):</b> Se vor îndepărta complet orice acoperiri anterioare prin spălare cu DILUNETT®*, PREPDECK®* sau DSP 800*, după care se va aplica uleiul TEXTROL®.</p> <p>Vopsele cu solvent (pe bază de ulei sau alchidice): Suprafața se va spăla cu DILUNETT®*, și se va neutraliza cu NET-TROL®*.</p> <p>Vopsele acrilice – pe bază de apă: După curățare cu PREPDECK®*, se va neutraliza cu NET-TROL®*.</p> <p>Alte tipuri de vopsele, cum ar fi bicomponente epoxidice sau uretanice, etc.: se va efectua decapant DSP 800*.</p> <p><b>Atentie:</b> AQUANETT®*, PREPDECK®* și DILUNETT®* pot avea ca efect închiderea nuanței inițiale a lemnului, după aplicarea pe esențe tari sau cu conținut ridicat de tanin (incluzând speciile exotice), cum ar fi cedru, pin Douglas, teak, Ipe, stejar, etc. În acest caz, pentru restaurarea culorii, după se recomandă neutralizare cu NET-TROL®* imediat după clătire.</p>
<p><b>Aplicare</b></p>	<p>Înainte de aplicare, produsul se va omogeniza bine. Se va utiliza ca atare, nu se va dilua. Se va aplica primul strat de TEXTROL®, și se va lăsa timp de penetrare (15-30 de min.). Se va aplica apoi al doilea strat, și se va lăsa iar timp de penetrare (15-30 de min.). Dacă este necesar, procedeul se va repeta până la saturarea completă a lemnului. Uleiul neabsorbit după timpul de penetrare de 15-30 de min. se va îndepărta prin ștergere, pentru a evita formarea de pete lucioase. Nu se va permite uscarea la atingere sau completă a uleiului TEXTROL® între două straturi - se va aplica prin metoda umed-pe-umed.</p> <p><b>Atentie:</b> TEXTROL® nu formează peliculă, locul produsului este în structura lemnului - conferă aspect mat.</p>
<p><b>Putere de acoperire</b></p>	<p>Primul tratament: 5 m<sup>2</sup>/litru/2 straturi Recondiționare: 10-12 m<sup>2</sup>/litru Puterea de acoperire reală depinde de modul de aplicare, de specia, textura, vârsta și porozitatea lemnului.</p>
<p><b>Recondiționare</b></p>	<p><b>Instrucțiuni generale:</b> Tratamentul de recondiționare devine necesar atunci când lemnul capătă aspect cenușiu învechit, sau dacă își pierde drastic culoarea. Suprafețele cu expunere intensă la radiații solare, condiții atmosferice sau trafic pedestru, se vor uza mai curând decât alte arii. Ariile sever uzate sau învechite se vor curăța cu NET-TROL®* nediluat. Se va aplica TEXTROL® cu respectarea instrucțiunilor de la secțiunea "Aplicare" – se vor îmbina atent aceste arii cu cele neuzate. În mod normal, un singur strat de ulei TEXTROL® este suficient ca tratament de reînnoirea aspectului și prelungirea protecției. Ariile foarte poroase sau cele sever învechite pot necesita aplicarea unui al doilea strat de TEXTROL®. Zonele cu retenție bună a culorii nu necesită tratament de recondiționare.</p> <p><b>Punți și alte suprafețe orizontale:</b> În cele mai multe cazuri, suprafețele orizontale necesită tratament de recondiționare cu TEXTROL® doar în fiecare al doilea an. Spălarea periodică cu NET-TROL®* între tratamente va elimina agenții de contaminare și va reîmprospăta aspectul lemnului.</p> <p><b>Panouri de lemn și alte suprafețe verticale:</b> Plăcările cu lemn nu necesită recondiționare anuală. În cele mai multe cazuri, este nevoie doar de tratamente cu TEXTROL® în pete, pe ariile afectate.</p>
<p><b>Restricții</b></p>	<p>Nu se va utiliza pe lemn nou. Nu se va utiliza pe plăci PFL. Aplicare pe placaj - vă rugăm să ne consultați. Lemn tratat termic - vă rugăm să ne consultați.</p>
<p><b>Curățarea instrumentelor</b></p>	<p>Instrumentele folosite se vor spăla imediat cu spirt alb. După uscarea uleiului, acestea se vor spăla cu decapant.</p> <p><b>Atentie:</b> Lavetele, etc. îmbibate cu TEXTROL® prezintă pericol de combustie spontană. Acestea se vor satura cu apă, și până la aruncarea odată cu deșeurile casnice, se vor păstra în recipiente de metal închise, pline cu apă.</p>
<p><b>Depozitare</b></p>	<p>Reziduurile de produs se vor transfera în recipiente mai mici de metal sau sticlă, închise ermetic. A se feri de îngheț și temperaturi ridicate.</p>
<p><b>Informații generale</b></p>	<p>Acordăm atenție sporită acurateții informației publicate în fișa tehnică. OWATROL INTERNATIONAL nu garantează rezultatul lucrărilor de aplicare, deoarece nu poate influența condițiile de aplicare ale produsului. Pentru consultanță și informații suplimentare, vă rugăm contactați cel mai apropiat dealer OWATROL, sau departamentul nostru tehnic la adresa de email: info@owatrol.com. Informația conținută în această fișă tehnică a fost exactă la data publicării. Toate produsele OWATROL menționate în prezenta fișă tehnică se vor utiliza strict în conformitate cu instrucțiunile de utilizare furnizate în fișa tehnică și pe etichetă.</p>
<p><b>Măsurile de securitate</b></p>	<p>A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se consulta fișa tehnică de securitate sau eticheta. Fișe tehnice de securitate (MSDS) disponibile la Dejmark Partners S.R.L.</p>
<p><b>Data publicării</b></p>	<p>06/2016</p>

\* Același producător

TEXTROL® este marcă înregistrată

**DISTRIBUITOR:**  
Thenordicmark S.R.L. Str. Cernat Nr. 27  
525400 Târgu Secuiesc, Județul Covasna  
Tel.: +40 734 542 253  
info.ro@thenordicmark.com  
www.thenordicmark.com/ro/



Descoperiți toate soluțiile noastre:

[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)