

VALTTI PLUS WOOD OIL (ULEI NUANȚABIL PENTRU LEMN LA EXTERIOR)



- ulei pentru lemn la exterior
- reduce riscul de crăpare
- protecție eficientă față de umiditate
- compoziție bio 18%

DESCRIERE:

Ulei pentru lemn la exterior. Previne crăparea lemnului. Asigură protecție față de umiditate, iar lemnul tratat devine rezistent la acțiunea factorilor atmosferici. Produsul este nuanțabil într-o gamă largă de culori. În formula acestui produs, carbonul organic este înlocuit în proporție de 75% cu componente bio (măsurate conform standardului ASTM D6866-18), deci componentele bio reprezintă 18% din compoziția totală a uleiului.

DOMENIU DE UTILIZARE:

Mobilier de grădină, terase, scări de lemn și docuri. Produs adecvat pentru protecția lemnului la exterior, netratat sau tratat cu ulei. Se poate aplica pe lemn impregnat sub presiune, esențe tari, lemn modificat termic sau lemn netratat.



DATE TEHNICE:

Bază:	EC
Gamă de culori:	Paletare: Valtti – lazuri și baițuri Se poate nuanța în culorile translucide din paletarul Valtti pentru exterior.
Putere de acoperire:	Lemn învechit și uzat: 5-7 m ² /l/strat Lemn nou sau substraturi de lemn în condiție bună: 7-15 m ² /l/strat
Ambalaje:	9 l; 2,7 l; 9 l
Mod de aplicare:	Pensulă sau burete

Informațiile de mai sus, ce provin din teste de laborator și experiență în aplicare, sunt valabile începând cu data înscrisă pe fișa tehnică. Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru operativ, sistem bazat pe cerințele standardelor ISO 9001 și ISO 14001. Ca producător, nu ne asumăm răspunderea pentru niciun fel de daune provenite din utilizarea neconformă cu instrucțiunile de utilizare, sau cele provenite din utilizarea în alte scopuri decât cele permise.

Timp de uscare: (la 23°C și umiditate relativă de 50%)	Uscare la atingere: după câteva ore. Timpul de uscare depinde de factori precum porozitatea substratului și cantitatea de ulei aplicată.
Conținut de solide (% volumetric):	18
Densitate:	1,0 kg/l, ISO 2811
Rezistență la factorii atmosferici:	Se recomandă aplicarea produsului în varianta nuanțată, deoarece pigmentii conținuți oferă protecție superioară în comparație cu produsul în varianta incoloră. Tratamentul de întreținere se va realiza atunci când este nevoie. Suprafețele expuse la uzură climaterică permanentă pot necesita reînnoirea anuală a tratamentului.
Depozitare și transport:	A se feri de îngheț. Se recomandă ca odată cana deschisă, produsul să fie folosit în același sezon de vopsire.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

CONDIȚII DE UTILIZARE: Lemnul ce urmează a fi tratat va fi curat și uscat. Umiditatea lemnului va fi sub 20% (lemnul umed are capacitate redusă de absorbție a uleiului și timp de uscare mărit). Lemnul tratat sub presiune are tendința de a fi umed, motiv pentru care tratamentul cu ulei al acestuia se recomandă a se realiza la cca. 6 luni de la instalare. În timpul aplicării și al uscării, temperatura aerului, a suprafeței și a uleiului va fi peste +5°C, iar umiditatea relativă a aerului va fi sub 80%.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Lemn netratat:

Lemnul se va curăța de orice urme de praf, fibre libere și impurități. Suprafețele contaminate cu mușgai se vor spăla cu Terassi- ja Kalustepesu (detergent pentru terase și mobilier de grădină).

Lemn tratat cu ulei:

Fibrele libere se vor îndepărta cu ajutorul unei raclete sau perii de sârmă. Suprafața se va curăța, iar dacă este nevoie, se va spăla cu Terassi- ja Kalustepesu (detergent pentru terase și mobilier de grădină).

APLICARE

Produsul se va omogeniza bine înainte de aplicare și periodic în timpul aplicării. Uleiul se va aplica cu o pensulă sau un burete în așa fel încât să fie absorbit în suprafața lemnului, în strat uniform, de-a lungul fibrelor. Se va aplica un singur strat. Uleiul rămas în exces se va șterge.

Lemnul tratat cu ulei va avea o nuanță mai închisă decât cea originală.

Tratamentul de întreținere se va realiza atunci când este nevoie. Suprafețele expuse la uzură climaterică permanentă pot necesita reînnoirea anuală a tratamentului.

CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR:

Instrumentele utilizate se vor spăla imediat după utilizare cu apă. Înainte de spălare, instrumentele se vor șterge cât mai bine de produsul depozitat pe ele. Produsul deja întărit se va îndepărta prin spălare cu Tikkurila Pensselipesu.

TRATAMENT DE ÎNTREȚINERE:

Timpul de uscare și întărire completă a finisajului aplicat este de cca. 1 săptămână, timp în care suprafața se va mânui cu grijă. Dacă este nevoie de curățare în această perioadă, procesul se va realiza cu o perie fină, cel mai devreme la 2 zile de la aplicare.

După trecerea perioadei de 1 săptămână, ariile cu impurități se vor curăța cu soluție apoasă a detergentului Huoltipesu (1 parte Huoltipesu și 10 părți apă). Petele intense se vor spăla cu o soluție mai concentrată (1 parte Huoltipesu și 1 parte apă). După curățare, ariile spălate se vor clăti cu apă și se vor lăsa să se usuce.

MĂSURI DE EVITARE A POLUĂRII MEDIULUI:

A nu se arunca în canalizare, în sisteme de apă sau pe sol. Cutiile goale și uscate, precum și reziduurile lichide se vor transporta la puncte de colectare a deșeurilor periculoase.

Atenție! Risc de încingere spontană a lavetelor și șervețelelor îmbibate cu Tikkurila Valtti Plus Complete, chiar și la câteva ore de la utilizare! Înainte de a fi aruncate, aceste materiale se vor neutraliza prin scufundare în apă, în recipiente metalice.

MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI PSI:

Nociv pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată. Conține o masă de reacție de: 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)) și 3-iodo-2-propinilbutilcarbammat (IPBC).

Poate produce o reacție alergică. Evitați eliberarea în mediu. Purtați mănuși de protecție. Acest produs conține un produs biocid destinat pentru conservarea produsului în timpul depozitării. Conține: masă de reacție de: 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)).

Informații suplimentare sunt disponibile în fișa tehnică de securitate a produsului. Fișa tehnică de securitate se poate obține de la D-Mark Partners S.R.L.

DISTRIBUITOR:

Thenordicmark S.R.L. Str. Cernat Nr. 27

525400 Târgu Secuiesc, Județul Covasna

Tel.: +40 734 542 253

info.ro@thenordicmark.com www.thenordicmark.com/ro/

Magazin Târgu Secuiesc: Tel.: +40 737 233 598

shop.ts@thenordicmark.com

Magazin Cluj-Napoca: Tel.: +40 728 291 413

shop.cn@thenordicmark.com

Magazin București: Tel.: +40 729 059 901

shop.bu@thenordicmark.com