

TESSAROL ANTIK 3in1

UTILIZARE

Pentru protecția și decorarea de calitate a suprafețelor din fier, precum garduri, parapete pentru balcoane și balustrade ale scărilor interioare, uși de grădină și de la intrare, grilaje de fereastră și alte produse din fier forjate în spațiile de locuit și în exterior.

CARACTERISTICI

- Strat final cu luciu metalic, care conferă un aspect de fier forjat vechi
- Protecție adecvată împotriva coroziunii
- Uscare rapidă
- Rezistență corespunzătoare la lumină și condiții meteorologice
- Ușor de aplicat

DATE TEHNICE

TIPUL PRODUSULUI	liant alchidic modificat, solvent, oxid de fier micaceu
NUANȚE	2 nuanțe standard, HGMIX
NUANȚARE	culorile standard se pot combina nelimitat
LUCIU	mat
DENSITATE	1,4 – 1,7 g / ml în funcție de nuanță
DILUARE	TESSAROL diluant , max. 13 %
Categoria și limita C.O.V. UE	IIA(i), 500 g/l (2010); produsul conține: max. 500 g/l
AMBALAJE DISPONIBILE	0,75 l, 10 l
TERMEN DE VALABILITATE	Termenul de valabilitate al produsului sigilat și depozitat corespunzător (la o temperatură cuprinsă între +5°C și +35°C, în încăperi uscate) este până la data indicată pe ambalaj.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

APLICARE	diluare	vâscozitate (DIN 4 mm)	duză	presiune
pensulă, rolă	dacă este necesar – max. 5%			
pulverizare				
convențional	max. 13%	cca. 40 s	1,2 – 1,5 mm	3 – 4 bari
CONDIȚII DE LUCRU	temperatura vopselei, aerului și obiectului de min. +5°C			
USCARE (T = +20°C, umiditate relativă 65%)	deuscare la praf după aproximativ 1 oră, uscat pentru atingere după 4 - 6 ore, următorul strat după 24 de ore La temperaturi mai mici și umiditate relativă mai ridicată, durata de uscare se va prelungi.			
ACOPERIRE	teoretică: 8 – 10 m ² cu 1 l într-un singur strat Acoperirea practică depinde de aplicare.			
CURĂȚAREA UNELTELOR	TESSAROL diluant			

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețe din fier sau oțel

Îndepărtați în mod mecanic rugina, unsoarea și alte impurități cu **TESSAROL NITRO diluant**.

Recondiționarea straturilor vechi

Curățați și șlefuiți straturile nedeteriorate, îndepărtați complet straturile deteriorate.

SISTEME DE ACOPERIRE

Suprafata	Pregatire suprafata	Grund	Strat final
Fier, otel	interior	Indeprtare rugină și impurități	1 - 2x TESSAROL Antik 3in1
	exterior		3x TESSAROL Antik 3in1
Otel galvanizat	interior	Indeprtare coroziune și impurități	1x TESSAROL universal primer UNI
	exterior		2x TESSAROL universal primer UNI
Straturi vechi	interior / exterior	Curatare, slefuire, indeprtare suprafete deteriorate	1 - 2x TESSAROL Antik 3in1

OBSERVAȚII ȘI SPECIFICAȚII

- Dacă îndepărtați rugina cu substanțe chimice pe bază de acizi (fosfor), trebuie să clătiți bine suprafața cu apă, deoarece resturile de substanțe chimice împiedică uscarea și apoi să aplicați **TESSAROL grund pentru fier**.
- Pentru îmbunătățirea rezistenței stratului la solicitările mecanice ale suprafeței, vă recomandăm să vopsiți suprafața cu: în exterior cu **TESSAROL lac pentru bărci**, în interior cu **TESSAROL lac (mat)**.
- În încăperi cu aerisire necorespunzătoare, poate apărea un miros puternic din cauza solvenților organici.